

SAN MARCO

è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Allover Smalto

SMALTO ALL'ACQUA MULTISUPPORTO PER SUPERFICI VERTICALI/ORIZZONTALI



354

ALLOVER SMALTO - V.2026-02-11

DESCRIZIONE

Smalto monocomponente multi-superficie a basso spessore per il rinnovamento di superfici sia verticali che orizzontali all'interno e all'esterno.

ALLOVER SMALTO è adatto ad essere applicato su diverse tipologie di materiali come superfici cementizie, piastrelle, laminati, PVC, legno ecc. purché vengano preventivamente trattati in maniera appropriata. Indicato per la verniciatura di pareti all'interno dove sia richiesta una finitura dotata di ottima resistenza al lavaggio e buone prestazioni meccaniche, come locali pubblici quali negozi, uffici, ambienti sanitari, showroom ecc., o privati come cucine, garage, magazzini domestici ecc.

-Elevata durezza superficiale, resistenza all'abrasione ed al calpestio ripetuto, resistenza agli pneumatici caldi.

-Eccellente adesione su diversi tipi di supporto

-Facilità di pulizia, conforme al protocollo HACCP secondo i requisiti del Reg. CE 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari

-Elevato punto di bianco

-Smalto monocomponente di facile impiego

-Ottima dilatazione e distensione

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Natura del Legante: copolimero acrilico in dispersione acquosa

-Classificazione Indoor Air Quality: A+

-Conforme HACCP secondo i requisiti del Reg. CE 852/2004

-Solvente: acqua

-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,28±0,05 Kg/l

-Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 60 min.; sovraverniciabile dopo 5 ore.

-Classificazione UNI EN 13300:

.Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 1

.Brillantezza EN ISO 2813: ≥10 angolo lettura di 85°, satinato

.Coprenza ISO 6504-3: classe 2 a una resa di 7 mq/l

-Determinazione delle proprietà antiscivolo:

DIN EN 16165:2023-02:

Zone bagnate con calpestio a piedi scalzi: classificazione A

Zone asciutte con calpestio a piedi calzati: classificazione R9

BS EN 16165:2021 – Annex C

Condizione operativa ad umido: PTV96 = 32

Condizione operativa asciutta: PTV96 = 64

-Resistenza delle superfici ai liquidi freddi (prodotti di pulizia)

EN 12720 - PTP 53

	Prodotti	Tempo di contatto 16 ore
1	Cif Gel con candeggina	4
2	Cif Spray attivo con candeggina	4
3	Cillit Bang Calcare e Sporco	4
4	Chanteclair sgrassatore	3
5	Ajax Classico Universale	4
6	Glassex con ammoniaca	3
7	Vetril Multiuso Igienizzante	4
8	Candeggina Ace	4
9	Viakal	4
10	Alcool denaturato	3
11	Ammoniaca (sol 6/7%)	3
12	Mastro Lindo	4
13	Ajax pavimenti	4
14	Cif Easy Clean pavimenti	4
15	Lysoform Casa	3

valutazione dei risultati

5 = nessun cambiamento

4 = lieve cambiamento visibile solo con luce riflessa

3 = leggero segno visibile da diverse direzioni

2 = segno marcato o lieve degrado superficiale

1 = segno pronunciato o forte degrado superficiale

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile all'interno su:

-Intonaci di calce e cemento, superfici in cemento, superfici in cartongesso, piastrelle, manufatti in legno.

Il prodotto va sempre applicato su superfici pulite, depolverate, coese e ben ancorate al supporto principale. Le superfici inoltre non devono essere sfarinanti o composte da materiali inconsistenti (gesso, anidrite).

Prima dell'applicazione del prodotto su superfici particolarmente difficili si

consiglia l'opacizzazione del supporto tramite abrasivi adeguati per migliorare l'adesione e la tenacità del rivestimento finale.

Applicabile all'esterno su:

-Intonaco, superfici in calcestruzzo orizzontale e verticale

Non applicabile su:

-Superfici altamente carrabili come garage multipiano, o superfici destinate ad utilizzo industriale o comunque ad altissima frequentazione.

-Vasche da bagno, lavabi, box doccia, piatti doccia, sanitari.

-Superfici in vetro.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Pavimentazioni in cemento:

-Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e completamente maturato.

-Controllare lo stato di conservazione. La superficie deve essere consistente e non deve tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.

-Controllare lo stato delle precedenti pitture. Le parti non perfettamente aderenti devono essere asportate.

-Asportare i depositi di polvere, smog e altro, mediante spazzolatura o lavaggio.

-In presenza di muffe trattare la superficie con COMBAT 222 Detergente 4810222 e con COMBAT 333 Risanante 4810333.

-Se le condizioni lo richiedono, utilizzare come fissativo ATOMO 8840001.

-Applicare almeno due strati del prodotto opportunamente diluito.

Superfici in intonaco:

Assicurarsi che il supporto abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni.

Controllare lo stato di conservazione. La superficie deve essere consistente. In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti.

In presenza di vecchie pitturazioni asportare le parti sfoglianti e non perfettamente aderenti, mentre strati elevati di pitture a calce od a tempera devono essere completamente asportati bagnando abbondantemente la superficie e raschiando oppure utilizzando una idropulitrice.

Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.

In presenza di muffe trattare la superficie con COMBAT 222 Detergente 4810222 e con COMBAT 333 Risanante 4810333.

Livellare le irregolarità del supporto. I buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti all'interno possono essere trattati con BETOMARC FIT 9740150 o RASAMIX FIT 9670160 o con prodotti a base cementizia.

Carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta vetrata.

Applicare il fissativo micronizzato ATOMO 8840001.

Applicare almeno due strati del prodotto opportunamente diluito.

Superfici ceramiche in orizzontale / verticale:

-Pulire accuratamente le superfici con sgrassatori detergenti professionali alcalini (pH≥12) ed eseguire un risciacquo abbondante con acqua.

-Effettuare un test di adesione preventivo alla superficie, in caso di insufficiente adesione procedere con l'applicazione di uno strato di PROLINK LISCIO 4770006 da sovraverniciare entro 48 ore con ALLOVER SMALTO. In alternativa è possibile opacizzare le superfici ceramiche tramite mola con disco diamantato o carburo di silicio.

-Applicare ALLOVER SMALTO su supporto asciutto e depolverato secondo le indicazioni descritte.

Altre superfici:

Applicare ALLOVER SMALTO su supporto pulito ed asciutto.

Prima dell'applicazione le superfici vanno trattate come segue:

-Metalli ferrosi: sgrassatura superficiale con appositi diluenti, carteggiatura, trattamento con prodotti specifici tipo PRIMER 1630307 delle zone che presentano ruggine.

-Metalli non ferrosi, alluminio e lamiere zincate: sgrassatura delle superfici.

-Legno, laminati: opacizzare le superfici con scotch brite o carta abrasiva

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

-Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +10 °C / Max. +35 °C

Umidità relativa dell'ambiente: <75%

Temperatura del supporto: Min. +10 °C / Max. +35 °C

Il supporto deve essere asciutto

Modalità di applicazione:

-Attrezzi: pennello, rullo in microfibra, airless.

-Diluizione con acqua:

.pennello, rullo al 5-10%

.airless 5-10% (diametro dell'ugello: 0.38-0.53 mm / 0,015-0,021 in.; pressione: 150-180 bar / 2176-2611 psi).

-Numero strati: almeno 2.

-Per evitare la formazione di ombreggiature, applicare il prodotto con continuità, evitando di ritoccare con rullo o pennello le superfici già applicate, quando il prodotto inizia a filmare.

-Resa indicativa: Per superfici lisce e compatte 18-20 m²/l per strato. Per superfici scabre e assorbenti 12-15 m²/l per strato. È consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi.

-La pulizia degli attrezzi va effettuata con acqua subito dopo l'uso.

-Rispettare i tempi di essiccazione prima di sovraverniciare.

Limitazioni d'uso:

l'umidità del supporto deve essere inferiore al 5%

il pH del supporto deve essere inferiore a 12

all'esterno, per garantire la massima durabilità, il supporto deve avere una pendenza minima dell'1% verso l'evacuazione d'acqua pluviale per evitare ristagni d'acqua.

-Le resistenze chimiche e meccaniche si raggiungono dopo sette giorni dall'applicazione dell'ultimo strato. Basse temperature possono prolungare o pregiudicare il raggiungimento delle resistenze previste.

-Per migliorare ulteriormente le prestazioni chimiche e meccaniche di ALLOVER SMALTO è possibile applicare 2 strati di CONTINUO TOP S.118 secondo le indicazioni riportate in scheda tecnica.

COLORAZIONE

La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico.

Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

CONSERVAZIONE

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se

conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/i: pitture monocomponenti ad alte prestazioni (base Acqua): 140 g/l (2010)

Il prodotto contiene max.: 30 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.